

DESCRIÇÃO

CIN Eralit é um revestimento espesso aquoso baseado num copolímero sintético, partículas de mármore com granulometria seleccionada e pigmentos com elevada resistência à luz solar. As suas principais características são:

- boa impermeabilidade à água
- boa permeabilidade ao vapor de água
- película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

Recomendado para aplicação em fachadas exteriores sobre argamassas de cimento ou rebocos anteriormente pintados e como acabamento para sistemas de isolamento térmico exterior (ETICS).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Granulado
Granulometria máxima de inertes:	1,0 mm
Cor:	Branco e cores
Viscosidade (ISO 2555):	96 ± 10 P ^{a)}
Teor de sólidos em peso (ISO 3251):	83 ± 2 % ^{a)}
Densidade (EN ISO 2811-1):	1,97 ± 0,05 g/mL ^{a)}
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/L. Este produto contém no máximo 28 g/L de COV.
Estabilidade em armazém:	3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

^{a)} Para a cor branca (0501)

CERTIFICADOS E ENSAIOS

Classificação de acordo com a EN 1062-1 - Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior:

Espessura da película seca (ISO 3233):	Classe E ₅ – Superior a 400 micrómetros
Dimensão do grão (ISO 787):	Classe S ₃ – Grosso
Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783):	Classe V ₁ – Alta
Permeabilidade à água líquida (EN 1062-3):	Classe W ₃ – Baixa
Avaliação Técnica Europeia (EAD 040083-00-0404):	
CIN-k EPS Classic:	ETA 16/0294
CIN-k MW Plus:	ETA 23/0356

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Rebocos de cimento novos: Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850).

Rebocos anteriormente pintados: Efectuar uma limpeza com jacto de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões entre 0,3 e 1,0 mm com Alltek Exterior (ref. 15-970). Aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850). No caso de suportes com fissuras com dimensões entre 1 e 2 mm, estas devem ser

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

abertas, limpas e preenchidas com Princol Argamassa Fibrada (ref. 29-573). Aplicar uma primeira camada de Princol Argamassa Fibrada por toda a área, colocando em seguida a rede Fast Tela (ref. 00-383) pressionando-a de forma que fique ligeiramente embebida na argamassa. Posteriormente proceder à aplicação da segunda camada de modo a tapar completamente a rede de fibra de vidro regularizando a superfície. Após secagem completa, aplicar uma demão de Primário Texturado (ref. 18-000) em cor recomendada ao acabamento.

Sistemas de Isolamento Térmico: Após a secagem da camada de regularização da superfície com Princol Argamassa Fibrada (ref. 29-573) ou Princol Argamassa 100 (ref. 29-540), aplicar o Primário Texturado (ref. 18-000) em cor recomendada ao acabamento.

Suportes contaminados com fungos e algas: Aplicar Artibiose (ref. 18-230).

APLICAÇÃO

Condições ambientais:	Temperatura - entre 7 a 40 °C Humidade relativa - inferior a 80% Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho Não aplicar o revestimento em suportes, com temperaturas elevadas, com vento forte ou quando for previsível que durante o período de secagem possa chover. Se estas condições não forem cumpridas poderá existir inibição da sua secagem originando defeitos de película.
Processo de aplicação:	Talocha de aço inoxidável e PVC
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Produto pronto a aplicar
Esquema de aplicação:	Aplicar com uma talocha de aço inoxidável uma camada uniforme de CIN Eralit. De seguida, passar uma talocha de PVC de modo a obter uma superfície uniforme e com a textura e desenho característico do produto. Se o suporte tiver uma irregularidade acentuada, poderá ser necessário aplicar mais que uma camada de CIN Eralit. A aplicação deve ser feita em panos inteiros, tendo o cuidado de, quando for necessário interromper o trabalho, fazer coincidir com esquinas, arestas ou outras zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada.
Rendimento prático:	Para se obterem bons resultados de impermeabilização, durabilidade e um aspecto final característico deste tipo produto devem aplicar-se cerca de 1,5 kg/m ² (dependendo do tipo e absorção do suporte).
Tempo secagem: (20 °C e 60 % de humidade relativa)	Cerca de 24 horas

OBSERVAÇÕES

- Na afinação de cores no sistema tintométrico, deve seguir-se o seguinte procedimento:
 - Começar por virar a embalagem ao contrário para que a tampa fique em contacto com o produto.
 - Fazer o doseamento do corante na máquina tintométrica.
 - De seguida, agitar durante 10 minutos num agitador "giros cópico". Antes da aplicação do produto em obra, o aplicador deve agitá-lo mecanicamente até homogeneização completa.
- Em sistemas de isolamento térmico exterior não se recomenda o uso de cores com baixa reflectância solar total (TSR inferior a 30 %), devido ao aumento significativo do risco de degradação precoce do revestimento e/ou fissuração do suporte. Por este motivo não se recomenda nestes sistemas o uso das seguintes cores:
 - Catálogo de Fachadas: E218
 - Catálogo Exteriores Color Guide: 0711, 0731, 2131, 7132, E079, E090, E094, E218, E436, E469, E486, E508, E510, E516, E517, E518, E558, E559, E562, E563, E565, E578, E579, E580, E581, E582, E585 e E602.
 Caso seja solicitada uma cor de outro catálogo, para aplicação em ETICS, deverá consultar o Customer Service da CIN para determinação da TSR.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

A CIN desenvolveu a tecnologia “termo-reflectora”, que permite afinar 22 cores das acima referidas com uma TSR superior a 30%. Para tal, em alternativa às cores acima referidas dever-se-ão utilizar as cores indicadas na terceira coluna da seguinte tabela:

Descrição da cor	Código da cor (tecnologia standard)	Código da cor (tecnologia “termo-reflectora”)	Catálogo Exteriores Color Guide (página)
CINZA GRANITO	0711	900R	17
CASTANHO BEJA	2131	902R	113
SOMBRA PURPURA	E516	903R	31
CINZA BASALTO	E218	904R	27
CINZA XISTO	E508	906R	18
CINZA PENHA	E510	907R	22
CINZA FURNAS	E517	908R	32
CINZA TEIDE	E518	909R	33
TABACO	E090	910R	110
CINZA ANCORA	E436	911R	21
AZUL EUFRATES	E558	912R	158
AZUL TALASSA	E559	913R	160
CINZA NORDICO	E562	914R	162
AZUL EGÍPTO	E563	915R	163
VERDE ALOE VERA	E578	917R	144
ALECRIM	E579	918R	145
OLHO DE TIGRE	E580	919R	108
CASTANHO BAOBAB	E581	920R	109
CASTANHO IONA	E582	921R	123
VERDE MULEMBA	E602	922R	134
ALFARROBA	E469	924R	125
MARACUJA	E585	925R	122

- Em locais propícios ao desenvolvimento de algas e fungos, recomenda-se a adição do Aditivo Antifungos e Algas (ref. 18-210) até um máximo de 5 %, para maior protecção da sua película.
- Existem determinados factores que influenciam e favorecem o desenvolvimento de fungos e algas, tais como: factores atmosféricos (humidade, temperatura e vento); exposição e orientação solar; condensações na película; tipo de ambiente onde está localizado o edifício; arquitectura do edifício; inércia térmica do Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior; irregularidade e porosidade da superfície. Quando, em simultâneo, ocorrem vários destes factores, é previsível o aparecimento de fungos e algas de forma precoce. Nestas situações, e para maior durabilidade de película, recomenda-se a aplicação de duas a três demãos de Nováqua HD (ref. 10-125) sobre o CIN Eralit.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.